



TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

Rev. 16/03/2024

Via Marconi 63/67 - 27010 Miradolo Terme (PV) | Tel. +39 0382.754078 - Fax +39 0382.754079
Web www.eurosaf.it | E-mail info@eurosaf.it

TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 1	(numerazione francese)										
diam. filo mm	1.5	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9	4.4	4.9
luce maglia mm	26.3	25.98	25.78	25.58	25.38	25.08	24.78	24.38	23.88	23.38	22.88
superf. utile di passaggio %	83.6	87.6	86.3	84.9	83.6	81.6	79.7	77.2	74	71	68
peso al mq. kg (acciaio)	1.02	1.46	1.80	2.18	2.59	3.28	4.05	5.20	6.84	8.71	10.8

Mesh: 0.91 NIT: 1.8
 Interasse: mm 27.78 Maglie per cmq: 0.13 filo dia. mm 4.9



N. 1 1/2	(numerazione francese)										
diam. filo mm	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4	3.9
luce maglia mm	17.01	17.02	16.92	16.72	16.52	16.32	16.12	15.82	15.52	15.12	14.62
superf. utile di passaggio %	85.3	84.3	83.3	81.3	79.4	77.5	75.6	72.8	70.1	66.5	62.2
peso al mq. kg (acciaio)	1.34	1.52	1.73	2.19	2.70	3.27	3.89	4.92	6.07	7.80	10.27

Mesh: 1.37 NIT: 2.7
 Interasse: mm 18.52 Maglie per cmq: 0.29 filo dia. mm 2.7



N. 2	(numerazione francese)										
diam. filo mm	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4
luce maglia mm	12.60	12.50	12.04	12.30	12.10	11.90	11.70	11.50	11.20	10.90	10.60
superf. utile di passaggio %	82.3	81	79.7	78.4	75.9	73.4	71	68.6	65	61.6	57.2
peso al mq. kg (acciaio)	1.53	1.78	2.03	2.32	2.94	3.62	4.38	5.20	6.60	8.20	10.5

Mesh: 1.83 NIT: 3.6
 Interasse: mm 13.89 Maglie per cmq: 0.52 filo dia. mm 2




N. 2 1/2	(numerazione francese)												
diam. filo mm	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4
luce maglia mm	10.01	9.91	9.81	9.71	9.61	9.51	9.31	9.11	8.91	8.71	8.41	8.11	7.71
superf. utile di passaggio %	81	79.5	78	76.4	74.8	73.3	70.2	67.2	64.3	61.4	57.3	53.3	48.1
peso al mq. kg (acciaio)	1.37	1.64	1.92	2.22	2.55	2.90	3.68	4.52	5.48	6.50	8.30	10.18	13.1

Mesh: 2.29 NIT: 4.5
 Interasse: mm 11.11 Maglie per cmq: 0.81 filo dia. mm 2



N. 3	(numerazione francese)												
diam. filo mm	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3	3.4
luce maglia mm	10.01	9.91	9.81	9.71	9.61	9.51	9.31	9.11	8.91	8.71	8.41	8.11	7.71
superf. utile di passaggio %	81	79.5	78	76.4	74.8	73.3	70.2	67.2	64.3	61.4	57.3	53.3	48.1
peso al mq. kg (acciaio)	1.37	1.64	1.92	2.22	2.55	2.90	3.68	4.52	5.48	6.50	8.30	10.18	13.1

Mesh: 2.74 NIT: 5.4
 Interasse: mm 9.26 Maglie per cmq: 1.16 filo dia. mm 1.6



N. 3 1/2	(numerazione francese)												
diam. filo mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
luce maglia mm	7.13	7.03	6.93	6.83	6.73	6.63	6.53	6.43	6.33	6.13	5.93	5.73	5.53
superf. utile di passaggio %	80.7	78.5	76.2	74.1	71.9	69.8	67.7	65.6	63.6	59.7	55.8	52.2	48.6
peso al mq. kg (acciaio)	1.02	1.28	1.59	1.92	2.29	2.68	3.10	3.56	4.05	5.15	6.30	7.70	9.15

Mesh: 3.2 NIT: 6.3
 Interasse: mm 7.92 Maglie per cmq: 1.58 filo dia. mm 1.5





TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI


N. 4	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2
luce maglia mm	6.14	6.04	5.94	5.84	5.74	5.64	5.54	5.44	5.34	5.14	4.94	4.74
superf. utile di passaggio %	78.2	75.6	73.2	70.5	68.3	66	63.6	61.4	58.1	54.8	50.6	46.6
peso al mq. kg (acciaio)	1.16	1.47	1.81	2.19	2.60	3.05	3.55	4.07	4.63	5.85	7.20	8.76

Mesh: 3.66 NIT: 7.2
 Interasse: mm 6.94 Maglie per cmq: 2.07 filo dia. mm 1.2




N. 4 1/2	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2
luce maglia mm	5.37	5.27	5.17	5.07	4.97	4.87	4.77	4.67	4.57	4.37	4.17	3.97
superf. utile di passaggio %	75.5	72.5	70	67.4	64.8	62	59.5	57.1	54.7	49.9	45.5	41.1
peso al mq. kg (acciaio)	1.30	1.64	2.03	2.45	2.92	3.42	3.97	4.56	5.18	6.56	8.10	9.80

Mesh: 4.11 NIT: 8.1
 Interasse: mm 6.17 Maglie per cmq: 2.63 filo dia. mm 1.2




N. 5	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2
luce maglia mm	4.86	4.76	4.66	4.56	4.46	4.36	4.26	4.16	4.06	3.96	3.76	3.55
superf. utile di passaggio %	76.2	73.1	70.1	67.1	64.2	61.3	58.5	55.8	53.1	50.6	45.6	40.8
peso al mq. kg (acciaio)	1.10	1.44	1.82	2.25	2.72	3.24	3.80	4.41	5.06	5.76	7.29	9

Mesh: 4.57 NIT: 9
 Interasse: mm 5.56 Maglie per cmq: 3.24 filo dia. mm 1.2




N. 6	(numerazione francese)												
diam. filo mm	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2
luce maglia mm	4.03	3.93	3.83	3.73	3.63	3.53	3.43	3.33	3.23	3.13	3.03	2.83	2.63
superf. utile di passaggio %	75.8	72.1	68.4	64.9	61.5	58.1	54.9	51.7	48.7	45.7	42.8	37.4	32.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.98	1.33	1.73	2.20	2.72	3.29	3.92	4.60	5.30	6.18	6.95	8.80	10.95

Mesh: 5.49 NIT: 10.8
 Interasse: mm 4.63 Maglie per cmq: 4.7 filo dia. mm 1.1



N. 7	(numerazione francese)												
diam. filo mm	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8
luce maglia mm	3.42	3.37	3.27	3.17	3.07	2.97	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.17
super. utile di passaggio %	74.3	72.1	67.9	63.8	59.9	56	53.2	48.7	45.3	41.9	38.7	35.7	29.9
peso al mq. kg (acciaio)	0.953	1.13	1.54	2.02	2.55	3.15	3.81	4.54	5.32	6.17	7.09	8.03	10.21

Mesh: 6.4 NIT: 12.6
 Interasse: mm 3.97 Maglie per cmq: 6.4 filo dia. mm 1



N. 8	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
luce maglia mm	2.97	2.92	2.87	2.77	2.67	2.57	2.47	2.37	2.27	2.17	2.07	1.97
superf. utile di passaggio %	73.2	70.7	68.3	63.6	59.1	54.7	50.5	46.6	42.7	39.5	35.5	32.1
peso al mq. kg (acciaio)	0.900	1.09	1.30	1.76	2.30	2.92	3.60	4.36	5.18	6.08	7.06	8.10

Mesh: 7.31 NIT: 14.4
 Interasse: mm 3.47 Maglie per cmq: 8.4 filo dia. mm 0.90




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 9	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	1.3	
luce maglia mm	2.64	2.59	2.54	2.49	2.39	2.29	2.19	2.09	1.99	1.89	1.79	
superf. utile di passaggio %	72.5	69.9	67.2	64.6	59.5	54.6	49.9	54.4	41.6	37.1	33.3	
peso al mq. kg (acciaio)	0.820	1.01	1.22	1.46	1.97	2.59	3.28	4.04	4.90	5.83	6.84	


Mesh: 8.23

NIT: 16.2

Interasse: mm 3.09

Maglie per cmq: 10.6

filo dia. mm 0.90



N. 10	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	1.2	
luce maglia mm	2.38	2.33	2.28	2.23	2.18	2.08	1.98	1.88	1.78	1.68	1.58	
superf. utile di passaggio %	73.4	70.4	67.4	64.4	61.6	56.1	50.8	45.2	41.1	36.6	32.4	
peso al mq. kg (acciaio)	0.720	0.911	1.13	1.36	1.62	2.20	2.88	3.65	4.50	5.45	6.48	


Mesh: 9.14

NIT: 18

Interasse: mm 2.78

Maglie per cmq: 13

filo dia. mm 0.60



N. 11	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.1	
luce maglia mm	2.17	2.12	2.08	2.03	1.97	1.92	1.82	1.72	1.62	1.52	1.42	
superf. utile di passaggio %	73.3	70.5	67.2	64	60.9	57.8	51	66.4	41.2	36.2	31.6	
peso al mq. kg (acciaio)	0.642	0.792	1	1.24	1.50	1.78	2.42	3.17	4	4.95	5.99	


Mesh: 10.06

NIT: 19.8

Interasse: mm 2.53

Maglie per cmq: 15.8

filo dia. mm 0.50



N. 12	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	
luce maglia mm	1.99	1.95	1.91	1.86	1.81	1.76	1.71	1.61	1.51	1.41	1.31	
superf. utile di passaggio %	74	71	68.1	64.6	61.1	57.8	54.6	48.4	42.6	37.1	32	
peso al mq. kg (acciaio)	0.553	0.705	0.870	1.12	1.36	1.64	1.96	2.66	3.48	4.40	5.45	


Mesh: 10.97

NIT: 21.6

Interasse: mm 2.31

Maglie per cmq: 18.8

filo dia. mm 0.60



N. 13	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	
luce maglia mm	1.82	1.78	1.74	1.69	1.64	1.59	1.54	1.44	1.34	1.24	1.14	
superf. utile di passaggio %	69.8	66.5	63.3	59.4	55.5	51.8	48.3	41.6	35.2	29.5	23.8	
peso al mq. kg (acciaio)	0.600	0.758	0.936	1.19	1.46	1.77	2.11	2.87	3.74	4.74	5.85	


Mesh: 11.89

NIT: 23.4

Interasse: mm 2.14

Maglie per cmq: 21.8

filo dia. mm 0.55



N. 14	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1
luce maglia mm	1.70	1.66	1.62	1.58	1.53	1.48	1.43	1.38	1.28	1.18	1.08	0.98
superf. utile di passaggio %	73.4	70	66.7	63.4	59.5	55.6	51.9	48.4	41.6	35.4	29.6	24.4
peso al mq. kg (acciaio)	0.494	0.645	0.816	1	1.28	1.57	1.91	2.27	3.09	4.03	5.10	6.30

Mesh: 12.8

NIT: 25.2

Interasse: mm 1.98

Maglie per cmq: 25.3

filo dia. mm 0.50




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 15	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	
luce maglia mm	1.57	1.53	1.49	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.15	1.05	0.95	
superf. utile di passaggio %	71.8	68.3	64.7	61.3	57.2	53.1	49.3	45.6	38.6	32.1	26.3	
peso al mq. kg (acciaio)	0.531	0.700	0.880	1.09	1.37	1.71	2.06	2.45	3.33	4.35	5.50	


Mesh: 13.71

NIT: 27

Interasse: mm 1.85

Maglie per cmq: 29.2

filo dia. mm 0.60



N. 16	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	
luce maglia mm	1.50	1.46	1.42	1.38	1.34	1.29	1.24	1.19	1.14	1.04	0.94	
superf. utile di passaggio %	73.7	69.8	66	62.3	58.7	54.4	50.2	46.2	42.4	35.2	28.7	
peso al mq. kg (acciaio)	0.416	0.570	0.740	0.940	1.16	1.46	1.81	2.14	2.61	3.89	4.64	


Mesh: 14.63

NIT: 28.8

Interasse: mm 1.74

Maglie per cmq: 33.3

filo dia. mm 0.50



N. 18	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80
luce maglia mm	1.32	1.30	1.26	1.22	1.18	1.14	1.09	1.04	0.99	0.94	0.84	0.74
superf. utile di passaggio %	73.3	71	66.7	62.5	58.5	54.6	49.9	45.4	41.2	37.1	29.6	24.1
peso al mq. kg (acciaio)	0.392	0.467	0.635	0.829	1.05	1.30	1.64	2.03	2.45	2.92	3.97	5.18


Mesh: 16.46

NIT: 32.4

Interasse: mm 1.54

Maglie per cmq: 42.3

filo dia. mm 0.50



N. 20	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70
luce maglia mm	1.19	1.17	1.15	1.11	1.07	1.03	0.99	0.94	0.89	0.84	0.79	0.69
superf. utile di passaggio %	73.3	70.9	68.6	63.9	59.4	55	50.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7
peso al mq. kg (acciaio)	0.370	0.439	0.525	0.709	0.930	1.17	1.45	1.83	2.25	2.74	3.25	4.44


Mesh: 18.29

NIT: 36

Interasse: mm 1.39

Maglie per cmq: 51.9

filo dia. mm 0.50



N. 22 1/2	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	
luce maglia mm	1.03	1.01	0.99	0.95	0.91	0.87	0.83	0.78	0.73	0.68	0.63	
superf. utile di passaggio %	69.5	66.9	64.3	59.2	54.3	49.7	45.2	39.9	35	30.3	26	
peso al mq. kg (acciaio)	0.405	0.490	0.583	0.794	1.04	1.31	1.62	2.05	2.53	3.06	3.60	


Mesh: 20.57

NIT: 40.5

Interasse: mm 1.23

Maglie per cmq: 65.7

filo dia. mm 0.45



N. 25	(numerazione francese)											
diam. filo mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50	0.55	
luce maglia mm	0.93	0.91	0.89	0.87	0.83	0.79	0.75	0.71	0.66	0.61	0.56	
superf. utile di passaggio %	70.1	67.1	64.2	61.3	55.8	50.6	45.6	40.8	35.3	30.1	25.4	
peso al mq. kg (acciaio)	0.365	0.450	0.545	0.648	0.882	1.15	1.46	1.80	2.28	2.81	3.40	

Mesh: 22.86

NIT: 45

Interasse: mm 1.11

Maglie per cmq: 81

filo dia. mm 0.40




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 27 1/2	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50
luce maglia mm	0.83	0.81	0.79	0.77	0.73	0.69	0.65	0.61	0.56	0.51
superf. utile di passaggio %	67.5	64.3	61.2	58.2	52.2	46.6	41.4	36.5	30.7	25.5
peso al mq. kg (acciaio)	0.401	0.495	0.599	0.713	0.970	1.27	1.60	1.98	2.51	3.09


Mesh: 25.14

NIT: 49.3

Interasse: mm 1.01

Maglie per cmq: 98

filo dia. mm 0.36



N. 30	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.45
luce maglia mm	0.766	0.746	0.726	0.706	0.686	0.646	0.606	0.566	0.526	0.476
superf. utile di passaggio %	69	65.6	62.2	58.8	55.5	49.3	43.4	37.9	32.8	26.9
peso al mq. kg (acciaio)	0.346	0.437	0.540	0.653	0.778	1.06	1.38	1.75	2.16	2.74


Mesh: 27.43

NIT: 54

Interasse: mm 0.926

Maglie per cmq: 117

filo dia. mm 0.36



N. 35	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	
luce maglia mm	0.634	0.614	0.494	0.574	0.554	0.514	0.474	0.434	0.394	
superf. utile di passaggio %	63.4	59.1	55.3	51.6	48	41.3	35.1	29.4	25.4	
peso al mq. kg (acciaio)	0.403	0.450	0.630	0.762	0.907	1.23	1.61	2.04	2.52	


Mesh: 32

NIT: 63

Interasse: mm 0.794

Maglie per cmq: 159

filo dia. mm 0.24



N. 40	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	0.36	
luce maglia mm	0.554	0.534	0.514	0.494	0.474	0.454	0.414	0.374	0.334	
superf. utile di passaggio %	62.7	58.2	53.9	49.8	45.8	42	34.9	28.4	23.8	
peso al mq. kg (acciaio)	0.353	0.461	0.583	0.720	0.871	1.04	1.41	1.81	2.33	


Mesh: 36.57

NIT: 72

Interasse: mm 0.694

Maglie per cmq: 207

filo dia. mm 0.20



N. 45	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.32	
luce maglia mm	0.497	0.477	0.457	0.437	0.417	0.397	0.377	0.337	0.297	
superf. utile di passaggio %	65.8	60.5	55.5	50.8	46.3	42	37.9	30.3	24.7	
peso al mq. kg (acciaio)	0.292	0.397	0.518	0.656	0.810	0.980	1.17	1.57	2.07	


Mesh: 41.14

NIT: 81

Interasse: mm 0.617

Maglie per cmq: 262

filo dia. mm 0.20



N. 50	(numerazione francese)									
diam. filo mm	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	
luce maglia mm	0.446	0.436	0.416	0.397	0.376	0.356	0.336	0.316	0.276	
superf. utile di passaggio %	65.7	62.8	57.2	51.8	46.8	42	37.5	33.2	25.6	
peso al mq. kg (acciaio)	0.272	0.324	0.441	0.576	0.729	0.900	1.09	1.30	1.76	

Mesh: 45.72

NIT: 90

Interasse: mm 0.556

Maglie per cmq: 324

filo dia. mm 0.16




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 55	(numerazione francese)								
diam. filo mm	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24
luce maglia mm	0.405	0.395	0.385	0.365	0.345	0.325	0.305	0.285	0.265
superf. utile di passaggio %	62.8	59.6	56.6	50.8	45.3	40.1	35.3	30.7	26.5
peso al mq. kg (acciaio)	0.248	0.299	0.356	0.485	0.634	0.802	0.990	1.20	1.43


Mesh: 50.29

NIT: 99

Interasse: mm 0.505

Maglie per cmq: 392

filo dia. mm 0.16



N. 60	(numerazione francese)								
diam. filo mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22
luce maglia mm	0.373	0.363	0.353	0.343	0.323	0.303	0.283	0.263	0.243
superf. utile di passaggio %	63.9	60.4	57.2	54	47.8	42	36.6	31.5	26.9
peso al mq. kg (acciaio)	0.219	0.270	0.327	0.389	0.529	0.691	0.875	1.08	1.31


Mesh: 54.86

NIT: 108

Interasse: mm 0.463

Maglie per cmq: 471

filo dia. mm 0.12



N. 65	(numerazione francese)							
diam. filo mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
luce maglia mm	0.337	0.327	0.317	0.307	0.287	0.267	0.247	0.227
superf. utile di passaggio %	63.3	59.6	56	52.6	46	39.9	34.2	29
peso al mq. kg (acciaio)	0.237	0.292	0.354	0.421	0.573	0.749	0.948	1.17


Mesh: 59.43

NIT: 117

Interasse: mm 0.427

Maglie per cmq: 548

filo dia. mm 0.12



N. 70	(numerazione francese)							
diam. filo mm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
luce maglia mm	0.307	0.297	0.287	0.277	0.257	0.237	0.217	0.197
superf. utile di passaggio %	61	54.2	53.4	49.8	42.9	36.6	30.7	24.7
peso al mq. kg (acciaio)	0.255	0.315	0.381	0.454	0.617	0.806	1.02	1.26


Mesh: 64

NIT: 126

Interasse: mm 0.397

Maglie per cmq: 635

filo dia. mm 0.11



N. 75	(numerazione francese)							
diam. filo mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18
luce maglia mm	0.290	0.280	0.270	0.260	0.250	0.230	0.210	0.190
superf. utile di passaggio %	61.3	57.1	53.1	49.2	45.5	38.5	32.1	26.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.216	0.273	0.338	0.408	0.486	0.662	0.864	1.09


Mesh: 68.57

NIT: 135

Interasse: mm 0.370

Maglie per cmq: 729

filo dia. mm 0.11



N. 80	(numerazione francese)							
diam. filo mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.18
luce maglia mm	0.267	0.257	0.247	0.237	0.227	0.207	0.187	0.167
superf. utile di passaggio %	60.5	56.1	51.8	47.8	43.9	36.6	27	24.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.230	0.292	0.360	0.436	0.518	0.706	0.913	1.17

Mesh: 73.15

NIT: 144

Interasse: mm 0.347

Maglie per cmq: 829

filo dia. mm 0.10





TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI


N. 90 (numerazione francese)							
diam. filo mm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16
luce maglia mm	0.229	0.219	0.209	0.199	0.189	0.169	0.149
superf. utile di passaggio %	55.7	50.8	46.3	42	37.1	29.6	23.5
peso al mq. kg (acciaio)	0.259	0.328	0.405	0.490	0.583	0.794	1.04

Mesh: 82.29 NIT: 162
 Interasse: mm 0.309 Maglie per cmq: 1050 filo dia. mm 0.10




N. 100 (numerazione francese)							
diam. filo mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14
luce maglia mm	0.208	0.198	0.188	0.178	0.168	0.158	0.138
superf. utile di passaggio %	57.1	51.8	45.8	41.1	36.6	32.4	24.7
peso al mq. kg (acciaio)	0.221	0.288	0.365	0.450	0.545	0.648	0.882

Mesh: 91.43 NIT: 180
 Interasse: mm 0.278 Maglie per cmq: 1296 filo dia. mm 0.10




N. 110 (numerazione francese)						
diam. filo mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
luce maglia mm	0.183	0.173	0.163	0.153	0.143	0.133
superf. utile di passaggio %	51.9	46.4	41.6	36.2	31.6	27.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.243	0.317	0.401	0.495	0.599	0.713

Mesh: 100.58 NIT: 198
 Interasse: mm 0.253 Maglie per cmq: 1568 filo dia. mm 0.10




N. 120 (numerazione francese)						
diam. filo mm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
luce maglia mm	0.171	0.161	0.151	0.141	0.131	0.121
superf. utile di passaggio %	54.5	48.4	42.6	37.1	32	27.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.194	0.265	0.346	0.437	0.540	0.653

Mesh: 109.72 NIT: 216
 Interasse: mm 0.231 Maglie per cmq: 1886



N. 130 (numerazione francese)					
diam. filo mm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
luce maglia mm	0.154	0.144	0.134	0.124	0.114
superf. utile di passaggio %	52.1	45.4	39.3	33.7	28.5
peso al mq. kg (acciaio)	0.211	0.287	0.374	0.474	0.585

Mesh: 118.86 NIT: 234
 Interasse: mm 0.214 Maglie per cmq: 2190



N. 140 (numerazione francese)					
diam. filo mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
luce maglia mm	0.148	0.138	0.128	0.118	0.108
superf. utile di passaggio %	55.6	48.4	41.6	35.4	29.6
peso al mq. kg (acciaio)	0.158	0.227	0.309	0.409	0.450

Mesh: 128.01 NIT: 252
 Interasse: mm 0.198 Maglie per cmq: 2540




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI


N. 150 (numerazione francese)					
diam. filo mm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
luce maglia mm	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095
superf. utile di passaggio %	53.1	45.6	38.7	32.1	26.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.169	0.243	0.331	0.432	0.547

Mesh: 137.15 NIT: 270
Interasse: mm 0.185 Maglie per cmq: 2916




N. 160 (numerazione francese)				
diam. filo mm	0.05	0.06	0.07	0.08
luce maglia mm	0.124	0.114	0.104	0.094
superf. utile di passaggio %	50.2	42.4	35.2	28.7
peso al mq. kg (acciaio)	0.180	0.259	0.353	0.461

Mesh: 146.29 NIT: 288
Interasse: mm 0.174 Maglie per cmq: 3318




N. 180 (numerazione francese)			
diam. filo mm	0.05	0.06	0.07
luce maglia mm	0.104	0.094	0.084
superf. utile di passaggio %	45.4	37.1	29.6
peso al mq. kg (acciaio)	0.202	0.292	0.397

Mesh: 164.58 NIT: 324
Interasse: mm 0.154 Maglie per cmq: 4200




N. 200 (numerazione francese)			
diam. filo mm	0.05	0.06	0.07
luce maglia mm	0.089	0.079	0.069
superf. utile di passaggio %	41.1	32.4	25.8
peso al mq. kg (acciaio)	0.225	0.324	0.441

Mesh: 182.87 NIT: 360
Interasse: mm 0.139 Maglie per cmq: 5184



N. 220 (numerazione francese)			
diam. filo mm	0.04	0.05	0.06
luce maglia mm	0.086	0.076	0.066
superf. utile di passaggio %	46.4	36.2	27.3
peso al mq. kg (acciaio)	0.158	0.247	0.356

Mesh: 201.12 NIT: 396
Interasse: mm 0.126 Maglie per cmq: 6273



N. 250 (numerazione francese)			
diam. filo mm	0.04	0.05	0.06
luce maglia mm	0.071	0.066	0.061
superf. utile di passaggio %	40.8	35.4	30.1
peso al mq. kg (acciaio)	0.180	0.228	0.281

Mesh: 228.58 NIT: 450
Interasse: mm 0.111 Maglie per cmq: 8100





TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI


N. 280 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.04	0.045
luce maglia mm	0.059	0.054
superf. utile di passaggio %	36	30.2
peso al mq. kg (acciaio)	0.202	0.255

Mesh: 256.01 NIT: 504
 Interasse: mm 0.099 Maglie per cmq: 10100




N. 300 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.035	0.04
luce maglia mm	0.058	0.053
superf. utile di passaggio %	38.9	32.8
peso al mq. kg (acciaio)	0.165	0.216

Mesh: 273.3 NIT: 504
 Interasse: mm 0.093 Maglie per cmq: 11664




N. 350 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.03	0.035
luce maglia mm	0.0493	0.0443
superf. utile di passaggio %	38.2	30.7
peso al mq. kg (acciaio)	0.142	0.193

Mesh: 320.01 NIT: 630
 Interasse: mm 0.0793 Maglie per cmq: 15876




N. 400 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.025	0.03
luce maglia mm	0.0444	0.0394
superf. utile di passaggio %	40.2	31.6
peso al mq. kg (acciaio)	0.112	0.162

Mesh: 365.73 NIT: 720
 Interasse: mm 0.0694 Maglie per cmq: 20730



N. 450 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.03	
luce maglia mm	0.035	
superf. utile di passaggio %	27	
peso al mq. kg (acciaio)	0.182	

Mesh: 411.45 NIT: 810
 Interasse: mm 0.0650 Maglie per cmq: 26244



N. 500 (numerazione francese)		
diam. filo mm	0.028	
luce maglia mm	0.03	
superf. utile di passaggio %	26.2	
peso al mq. kg (acciaio)	0.176	

Mesh: 457.16 NIT: 900
 Interasse: mm 0.0580 Maglie per cmq: 32400




TABELLE ILLUSTRATIVE TESSUTI METALLICI

N. 550 (numerazione francese)	
diam. filo mm	0.025
luce maglia mm	0.026
superf. utile di passaggio %	25
peso al mq. kg (acciaio)	0.150

Mesh: 503 NIT: 1000
Interasse: mm 0.051 Maglie per cmq: 40000

